

Mod.03/D Ed3 10.09.2009	SCHEDA TECNICA	
Pagina 1 di 1		
N° revisione: 0	Edizione: 24 Gennaio 2022 Revisione:	

CUIRMEL GO/N

ADESIVO POLICLOROPRENICO IN SOLUZIONE PER APPLICAZIONI A PENNELLO

IMPIEGO: **CUIRMEL GO/N** è un adesivo adatto all'incollaggio di vari materiali quali: laminati plastici, laminati metallici, legno e masonite, tessuti naturali e sintetici, neoprene, poliuretano e polietere espansi, cuoio e rigenerati.

Per l'utilizzo, assicurarsi che le superfici dei materiali da incollare siano pulite, asciutte, prive di residui di polvere, grassi o altro; eventualmente lavare con un opportuno prodotto sgrassante. Applicare l'adesivo su entrambe le superfici.

Dopo aver atteso l'evaporazione del solvente (da 5 a 20 minuti a seconda della temperatura ambiente) unire le superfici pressando accuratamente. È indispensabile che le superfici spalmate siano esenti da tracce di solvente prima della chiusura, soprattutto nel caso di incollaggio di materiali non assorbenti; in caso contrario potrebbe verificarsi la formazione indesiderata di bolle che comprometterebbero la tenuta dell'incollaggio.

CUIRMEL GO/N può essere diluito con l'apposito diluente che è anche adatto per il lavaggio delle attrezzature e per la pulizia delle superfici di lavoro.

Il prodotto secco si presenta inodore, flessibile e di colore paglierino. Gli incollaggi eseguiti presentano una buona resistenza meccanica e all'invecchiamento. Nel caso si desideri verificare la forza di adesione con prove di trazione, si tenga conto che la presa definitiva si sviluppa dopo almeno 48 ore.

È sconsigliato l'incollaggio di PVC plastificato e suoi derivati, poiché, col passare del tempo, i plastificanti contenuti in questi prodotti possono migrare nello strato di adesivo, pregiudicando così la tenuta della giunzione.

CUIRMEL GO/N deve essere conservato a temperature comprese fra 5 °C e 35 °C nei suoi contenitori originali ben chiusi, in ambiente ventilato ed evitando l'esposizione diretta a fonti di calore.

La stabilità garantita in queste condizioni è di 12 mesi. Mescolare bene prima dell'uso.

Attenzione!! **CUIRMEL GO/N** è altamente infiammabile: assicurarsi che gli impianti utilizzati per la movimentazione siano correttamente collegati a terra per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE DEL PRODOTTO

Tipo di Test	Metodo	Limiti di Accettazione/U.M.	(*)
Aspetto	Visivo	Fluido Nero	
Viscosità	LG3000	3100 - 3300 mPa.s	
Residuo secco	LG2000	18- 21%	

(*) Valori indicativi

Tutte le informazioni sono scritte in buona fede ma senza garanzia per questo non si accettano reclami o responsabilità per qualsiasi danno.